



Scheda tecnica redatta 25.06.2016 RIV: 1

FONDO DRYGUM

IMPREGNANTE PER GOMMA LIQUIDA

SCHEDA TECNICA

NATURA DEL PRODOTTO ED IMPIEGHI

Primer fissante a base di copolimeri elasto-acrilici in dispersione acquosa. La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto idoneo come primer per il ciclo di campi sportivi minerali polverosi, o su supporti pitturati che presentano un grado di assorbimento diverso. E' particolarmente indicato su intonaci cementizi, asfalti e cemento elicotterato, per fissare la superficie senza alcun particolare grado di consolidamento. Penetra in profondità e consente una tenace adesione del prodotto finale.

CARATTERISTICHE

- Ottima penetrazione;
- Ottimo potere fissante;

MODALITA' APPLICATIVE

Preparazione condizioni di utilizzo:

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C. Consumo: 1,5-2,5 L/m². Può entrare in contatto con acqua (piovana) dopo 12 Ore.

Trattamento preliminare delle superfici:

Le superfici devono essere asciutte, pulite, sgrassate e prive di polvere.

utensili:

Pennello, rullo.

UTILIZZO:

Prima dell'uso mescolare a mano fino a rendere il prodotto omogeneo. Quindi applicare una o più mani di fondodrygum fino a saturazione

AVVERTENZE:

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C. Può entrare in contatto con acqua (piovana) dopo 12 ore.

Caratteristiche generali

Colore	Biancastro
Peso specifico	1,00-1,040 Kg./l +/-0.04
Residuo secco % in peso	20 - 25
Viscosità a 20°C	Prodotto tixotropico
Secco al tatto (ore)	1,5 - 2,0 a 20 - 25°C (UR 50-55%)
Resa (teorica)	10-15 m ² /l. In base all'assorbimento.
Condizioni di utilizzo	Applicare il prodotto tra +5°C e 35°C
Pulizia attrezzi	Acqua e sapone
Aspetto del film	Opaco
Stoccaggio	Validità 12 mesi in confezioni chiuse in ambienti asciutti e temperature comprese tra i 5°C max 35°C.
Confezioni	4 l

L'azienda, garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia, pertanto, di verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per gli scopi applicativi. La presente annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Colorificio Idrosan Via S. Caterina da Siena ,58 - 80014 Giugliano (NA) - tel.eFax +39 0813304042 Napoli - Numero REA 676426 -Cod. Fiscale e Partita I.V.A. IT04211151214 .www.idrosancolorificio.it -info@idrosancolorificio.it