
**stucco rasante in pasta
per interni**

opaco
per interni
facile da usare
rapida lavorazione
assenza di ritiro
pronto all'uso



20 - 15 kg

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il MUROFIX consente la stuccatura e la rasatura di pareti grezze e rifinite in maniera pulita e rapida.

Applicabile in strati sottili non tende a spaccare o a sgretolarsi, ma consolida eventuali substrati non ben compatti e favorisce la traspirabilità delle pareti.

Facile da usare, il MUROFIX consente la sovrapposizione di più strati in breve tempo con la minima variazione di volume.

Non essicca se mantenuto nelle confezioni originali in luoghi asciutti e non esposti al sole.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Opere murali all'interno.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda, intonaci di sabbia e calce aerea, nuovi o già pitturati, supporti in gesso e cartongesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati.

DIRETTIVA 2004/42/CE - D.L. 161/2006

Questo prodotto non segue la determinazione del valore di COV.

stucco rasante in pasta per interni

COMPOSIZIONE

Legante: derivati della cellulosa.

Leganti idraulici.

Additivi: disperdenti e bagnanti, addensanti, preservanti alle muffe, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,65-1,70 Kg/l

pH: 9 circa.

Viscosità: altamente tixotropico, denso.

Residuo secco in peso: 73% circa

Colore: bianco

Infiammabilità: nessuna.

Potere riempitivo: elevato.

Aderenza ai supporti: ottima.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +40 °C

Umidità nell'aria relativa: <85%

Umidità del supporto: <10% di U.R.

Il prodotto è applicabile a spatola, o per effettuare rasature, con il frattazzo (o taloscia).

DILUIZIONE

il prodotto è pronto all'uso. Diluire con acqua, max 2% per applicazioni in strati sottili.

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere: 10-20 ", completa 4-6 ore, carteggiabile dopo 8-10 ore.

Resa indicativa: variabile secondo il tipo di riparazione da effettuare.

Realizzando uno spessore di 500 micron, il consumo è di circa un chilogrammo di prodotto.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

Tipo di confezionamento: 20 - 15 kg.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno e all'esterno.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio.

Applicare il prodotto con il frattazzo (o taloscia) per una rasatura sulla superficie da trattare, oppure con una spatola, per riempire fori, crepe e avvallamenti.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, i fissativi acrilici e vinilici ISO-ACRIL e IDROVIN, quindi procedere alla verniciatura.

Supporti precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno e all'esterno.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, i fissativi acrilici e vinilici ISO-ACRIL e IDROVIN.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere murarie non verniciate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

I dati indicati in questo documento possono variare in funzione delle eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.