

superlavabile per esterni ed interni

opaco - vellutato
esterno - interno
idrorepellente
facile applicazione
ottima distensione
alta copertura
ottimo punto di bianco



4 - 14 litri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L' OVER è un'idropittura satinata, superlavabile, utilizzabile sia all'interno che all'esterno, resistente anche a severe condizioni, come ambienti urbani ed industriali o climi caratterizzati da forti sbalzi termici stagionali.

La speciale resina di cui è composta conferisce un'altissima resistenza ai continui lavaggi ed all'ambiente alcalino tipico dei supporti cementizi.

Grazie a tale composizione il film prodotto risulta ben ancorato ai supporti, elastico, impermeabile agli inquinanti atmosferici e facile da applicare.

L' OVER è disponibile bianco ed è tinteggiabile con coloranti o sistemi tintometrici.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Quadro Ambientale per l'applicazione

- Condizioni di esposizione: INCLEMENTI.
- Inquinamento: URBANO/INDUSTRIALE.
- Escursione termica climatica: ACCENTUATA.

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e in genere, su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: Intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

DIRETTIVA 2004/42/CE - D.L. 161/2006

Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne

Valore limite max consentito di COV per questa categoria: 30 g/l (2010)

Questo prodotto, pronto all'uso, contiene max 2,5 g/l.

superlavabile per esterni ed interni

COMPOSIZIONE

Legante: resine sintetiche in emulsione acquosa.
Pigmenti: ossido di titanio, carbonati, silici, talco.
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti alle muffe, plastificanti.
Solvente: acqua.
OVER contiene Preventol, per il trattamento delle muffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,38 Kg/l
Viscosità (UNI 8902): 15.000 -18.000 cps Brk
Potere coprente (UNI 3905): 9-10 m²/l per cop. 98% rif. bianco.
Resistenza al lavaggio (DIN 53778): superlavabile superiore a 5000 colpi.
Sfarinamento : 7, "lievissimo" dopo 186 h Quvimetro.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <10% di U.R.
Proteggere l'applicazione dalla pioggia battente per 48 h.
Il prodotto è applicabile a pennello, rullo, spruzzo, airless.

DILUIZIONE

30-35 % con acqua la prima mano.
35-40 % con acqua le mani successive.
Applicazione di 2 o 3 mani.
Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura usata e la pressione d'esercizio.
Compatibile con tutte le idropitture a base di leganti acrilici e vinilici.

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere: 20', al tatto: 40', sopraverniciabile 4-5 h.
Resa indicativa: 14-16 m²/l secondo il supporto per ogni mano riferita al bianco e alle tinte pastello.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Si può tingeggiare con coloranti all'acqua e universali.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno e all'esterno.

Livellare le irregolarità del supporto con stucchi o rasanti a base gesso o cementizia, come l'IDROSAN e il RASAFIX, per interni anche l>IDROMURO e lo STUCCO IN PASTA.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare il lavabile per esterni OVER con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, i fissativi acrilici e vinilici IDROACRIL e IDROVIN.

Applicare il prodotto in 2 o 3 mani ogni 5-6 ore, in condizioni climatiche ottimali.

Supporti precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.