

Scheda Tecnica

20/5/2012

revisione 1

SANIDRÒ TRASPIRANTE

cod. 0142

**idropittura antimuffa
traspirante bianca**

risanante
satinata
antimuffa
alta copertura
rapida essiccazione
ridona luce alle pareti



4 - 14 litri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura sanitizzante traspirante satinata ad alta copertura per interni. Ideale per la protezione di pareti e soffitti su ambienti ad elevata umidità, predisposti allo sviluppo di alghe, funghi, muffe, licheni e batteri. Esplica un effetto igienizzante, conservando per lungo tempo l'aspetto originale delle pareti.

Disponibile bianco, è tinteggiabile con coloranti o sistemi tintometrici.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Opere murali all'interno.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda, intonaci di sabbia e calce aerea, nuovi o già pitturati, supporti in gesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati, previo trattamento adeguato.

DIRETTIVA 2004/42/CE - D.L. 161/2006

Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne

Valore limite max consentito di COV per questa categoria: 30 g/l (2010)

Questo prodotto, pronto all'uso, contiene max 3,3 g/l.

**idropittura antimuffa
traspirante bianca****COMPOSIZIONE**

Legante: polimeri sintetici.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti alle muffe, coloranti inorganici e organici, plastificanti.

Solvente: acqua.

Contiene Preventol, per il trattamento delle muffe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,52-1,55 Kg/l

Viscosità (UNI 8902): 29.000-32.000 cps Brookfield

Potere coprente (UNI 3905): 6-7 m²/l per cop. 98% rif. bianco.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <10% di U.R.

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo, spruzzo, airless.

DILUIZIONE

25-25 % con acqua la prima mano.

25-30 % con acqua le mani successive.

Applicazione di 2 o 3 mani.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura usata e la pressione d'esercizio.

Compatibile con tutte le idropitture a base di leganti acrilici e vinilici, applicabile su supporti in calce.

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere: 30', al tatto: 60', sopraverniciabile 5-6 h.

Resa indicativa: 10-12 m²/l secondo il supporto per ogni mano riferita al bianco e alle tinte pastello.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Si può tinteggiare in tinte pastello con coloranti all'acqua e universali.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**Opere murarie non verniciate**

Assicurarsi che i supporti siano asciutti, consistenti, stagionati e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Asportare le eventuali muffe con spazzola metallica o abrasivi. Lavare con SANIDRÒ IGIENIZZANTE SPRAY.

Livellare le irregolarità con lo stucco in polvere IDROSAN o in pasta MUROFIX.

Dopo 3-4 ore, a parete asciutta, applicare il fissativo SANIDRÒ ISOLANTE diluito con acqua al 300-500%.

Ad essiccazione avvenuta applicare SANIDRÒ TRASPIRANTE diluito con acqua al 20-30% in almeno 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore tra loro.

Supporti precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.