

 Scheda Tecnica

20/10/2015

 **TERRACOTTA**

revisione 2

cod. OTRA

ripristino manufatti in terracotta

protettivo
trasparente
vetrificante



1-4 - 14 litri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura protettiva opaca con ottimo potere coprente per il ripristino rapido di manufatti in terracotta tipo vasi, tegole, mattoni, camini ecc.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Su mattoni, pietra, laterizi, terracotta, vasi, tegole, mattoni, camini, purché perfettamente consolidati, puliti e asciutti.
Non si consiglia l'uso su superfici calpestabili o carrabili.

DIRETTIVA 2004/42/CE - D.L. 161/2006

Cat. i/BA - Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

Valore limite max consentito di COV per questa categoria: 140 g/l (2010)

Questo prodotto, pronto all'uso, contiene max 130 g/l.



Scheda Tecnica

20/10/2015

TERRACOTTA

revisione 2

cod. OTRA

ripristino manufatti in terracotta**COMPOSIZIONE**

Legante: resina acrilica

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti alle muffe, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,45 Kg/l

Viscosità (UNI 8902): 27.000 - 30.000 cps Brookfield

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <10% di U.R.

Proteggere l'applicazione dalla pioggia battente per 48 h.

Applicare con pennello, rullo, spruzzo (airless).

DILUIZIONE

Max 25-40% d'acqua

Applicazione di 1 o 2 mani, fino a saturazione del supporto.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura usata e la pressione d'esercizio.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 2-3 h, sopravverniciabile 4-6 h, completa 12-24 ore.

Resa indicativa: 10-13 m²/l secondo il supporto per ogni mano.

La massima lavabilità si raggiunge dopo 10 gg.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Teme il gelo.

Non applicare né conservare a temperature rigide.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti.

Su superfici porose necessitano di due mani fino a completa saturazione.

Applicare il prodotto in 2 mani diluendo la prima mano con un poco d'acqua (max 40%) per uniformare l'assorbimento e successivamente la seconda mano fino a saturazione diluendo con acqua al 25%.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 12 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

I dati indicati in questo documento possono variare in funzione delle eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.